



# KRONE Schnellzement

## Produktinformation

KRONE Schnellzement ist ein schnell abbindender, wasserfester und witterungsbeständiger Mörtel für Eilmontagen. Für Innen- und Außenarbeiten geeignet.

## Produkteigenschaften

- Frei von Soda und Chloriden und somit nicht korrosionsfördernd
- Kann mit Sand und Zement abgemagert werden
- In Pulverform unbedenklich und erst nach Feuchtigkeitszugabe „reizend“

## Anwendungsbereiche, z.B.

- Geeignet zum schnellen Vergießen und Verspachteln von Löchern und Rissen im Putz und Mauerwerk
- Zur Verankerung von Mauerhaken, Dübeln, Halterungen von Dachrinnen und Fallrohren, Geländern, Heizkörpern, Gittern
- Zur Schnellreparatur im Haushalt
- Zur Abdichtung von Rohrdurchführungen

## Untergrundbeschaffenheit

- Lose Putz- und Mörtelteile entfernen
- Löcher bzw. Risse mit Wasser anfeuchten
- Zu verankernde Teile einsetzen

## Verarbeitung

- Bei der Verarbeitung Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen
- Zur Verarbeitung nur rostfreie Werkzeuge nutzen
- KRONE Schnellzement bei kalter Witterung mit angewärmtem Wasser (ca. 20°C) anmischen
- Bei Dichtungsarbeiten oder Ausbesserungen größerer Flächen die Füllmasse mit einem Brett oder Spachtel solange anpressen bis das Material angezogen hat
- Werkzeuge sofort nach Gebrauch reinigen

## Ansatz für Spachtelungen Fuge/ Fläche

Für eine feste, spachtelbare Konsistenz 5 kg KRONE Schnellzement mit etwa 800 ml Wasser ansetzen.

Für eine eher flüssige Konsistenz 5 kg Krone Schnellzement mit ca. 1 l Wasser mischen.

## Verarbeitungszeit

Ca. 10 Minuten (bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C)

## Verbrauch

(bei angegebenem Ansatz, s.o.)

Ca. 1,8 kg/ l Hohlraum

## Bauphysikalische Werte

Rohdichte	ca. 1.800 kg/m <sup>3</sup>
Überarbeitbar nach	ca. 3 Std.
Druckfestigkeit (7 Tage)	ca. 15 N/mm <sup>2</sup>
Biegezugfestigkeit (7 Tage)	ca. 4 N/mm <sup>2</sup>
Erstarrungsbeginn	ca. 10 Minuten

## Sicherheitshinweise

Das Produkt enthält Zement, welcher bei der Verarbeitung mit Wasser alkalisch reagiert. Daher Hände und Augen schützen. Bei Hautkontakt grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt sofort einen Arzt aufsuchen. Siehe bei Bedarf auch Sicherheitsdatenblatt.

Inhalt	Verpackung	Palette
5 kg	Beutel	640 kg

## Lagerung

Mind. 6 Monate ab Herstellungsdatum lagerfähig. Auf Holzrost/ Palette luftdicht lagern. Beschädigte/ offene Verpackungen zuerst verbrauchen.

Alle Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Stand der Technik zusammengestellt und sollen als Richtlinie dienen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon unsere Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich auch nach VOB zu prüfen. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- u. Zahlungsbedingungen. Vorliegendes Datenblatt (04/2018) ersetzt alle vorherigen Ausgaben.